

Friktionslösningar<sup>2</sup>

# Friktionsmaterial RY257



## Materialbeskrivning

RY257 är ett asbestfritt, flexibelt material med metallfiber.

## Leveransform

RY257 anpassas av Rydahls i enlighet med kundens behov och önskemål. Materialet kan också levereras som metervara.

## Applikationer

Materialet har ett brett användningsområde och används bland annat till bromsar för kranar och tunga industriella applikationer. Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Ej tillämplig för användning i olja, enstaka stänk inte skadlig.

Tekniska data	
Friktionskoefficient	0,40
Max kont. temperatur	250 °C
Max temperatur	450 °C
Max tillåtet yttryck	200 N/cm <sup>2</sup>
Max tillåten hastighet	25 m/s
Densitet	3,2 g/cm <sup>3</sup>
Hårdhet 20 °C	70 N/mm <sup>2</sup>

*De maximala belastningarna får inte uppnås samtidigt. Ovanstående värden är framtagna under laboratorieförhållanden. Materialet bör testas under verkliga förhållanden för att verifiera funktion och prestanda.*



Kundservice  
010-550 94 00  
servicegruppen@rydahls.se



Innovated by Rydahls

[www.rydahls.se](http://www.rydahls.se)

Senast ändrad: 2017-11-14