

Friktionslösningar²

Friktionsmaterial RY299



Materialbeskrivning

RY299 är ett asbestfritt, icke-flexibelt, hårt metallfritt material.

Leveransform

RY299 anpassas av Rydahls i enlighet med kundens behov och önskemål. Materialet kan också levereras som metervara.

Applikationer

Materialet har ett brett användningsområde och används bland annat till tunga broms- och kopplingsapplikationer. Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Ej tillämplig för användning i olja, enstaka stänk inte skadlig.

Tekniska data	
Friktionskoefficient	0,28
Max kont. temperatur	250 °C
Max temperatur	400 °C
Max tillåtet yttryck	200 N/cm ²
Max tillåten hastighet	30 m/s
Densitet	1,9 g/cm ³
Hårdhet 20 °C	120 N/mm ²

De maximala belastningarna får inte uppnås samtidigt. Ovanstående värden är framtagna under laboratorieförhållanden. Materialet bör testas under verkliga förhållanden för att verifiera funktion och prestanda.



Kundservice
010-550 94 00
servicegruppen@rydahls.se



Innovated by Rydahls

www.rydahls.se

Senast ändrad: 2017-12-05